

**Denominazione****PITTURA PER INTERNI****Descrizione**

Pittura per interno

**Caratteristiche principali**

PITTURA PER INTERNI è una finitura opaca, facile da applicare, che non sfoglia. Ideale per tutti gli ambienti con necessità di periodici rinnovi.

- Buona copertura, non sfoglia.
- Facile applicazione.
- Traspirante.

**Classificazione (UNI 8681)**

B4. C.O.A.2.HD

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, vinilica.

**Classificazione COV  
(Direttiva 2004/42/CE)**

Pitture opache per pareti e soffitti per interni.

Valore limite UE di COV per PITTURA PER INTERNI (cat. A/a): 30 g/L (2010). PITTURA PER INTERNI contiene al massimo 30 g/L di COV.

**Ciclo applicativo****MURI NUOVI**

asportare il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con stucco, operando con rasate successive. Dopo 2-6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.

Nella generalità dei casi applicare una mano di FISSATIVO ALL'ACQUA Lo Specialista di Mister Color, dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di PITTURA PER INTERNI. Nel caso di gesso nuovo e superfici incoerenti, applicare sempre una mano di FISSATIVO ALL'ACQUA Lo Specialista di Mister Color.

**MURI PITTURATI**

Ripulire accuratamente la superficie da polvere e sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni. Dopo carteggiatura isolare le parti stuccate con una mano di FISSATIVO ALL'ACQUA Lo Specialista di Mister Color, se il supporto è molto sfarinante o parzialmente degradato, è necessario trattare tutta la superficie con FISSATIVO ALL'ACQUA Lo Specialista di Mister Color. Dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di PITTURA PER INTERNI

**Consigli pratici**

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

temperatura dell'ambiente : min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente : &lt; 80%;

temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C;

umidità del supporto : &lt; 10 di U.R.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

**Precauzioni di sicurezza**

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.


Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

**Caratteristiche ed altre informazioni tecniche****Metodo****Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.**

Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,660 ÷ 1,740
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	15000 ÷ 20000
Resa teorica per mano m <sup>2</sup> \Lt	ISO 7254	8 ÷ 10
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	30 ÷ 50
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Secco al tatto h		1
Secco in profondità h		Max 24
Sovraverniciabilità h		5 ÷ 6
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Bianco
Diluente		Acqua
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		20 ÷ 30%
Applicazione a pennello % in volume		30 ÷ 40%

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

**Servizio Clienti****Lunedì – Venerdì 8:30-17:30**

**LO SPECIALISTA  
DI MISTER COLOR**

Cromology Italia S.p.a.  
Sede Legale: Via IV Novembre 4  
55016 Porcari (LU) ITALY  
Tel. 199119955 Fax 199119977

[www.lospecialistadimc.it](http://www.lospecialistadimc.it), E-mail: [info@lospecialistadimc.it](mailto:info@lospecialistadimc.it)