

Denominazione**PITTURA TRASPIRANTE ANTIMUFFA****Descrizione**

Pittura murale traspirante antimuffa.

Caratteristiche principali

PITTURA TRASPIRANTE ANTIMUFFA contiene speciali preservanti del film che conferiscono alla pittura una protezione preventiva dalla formazione di muffe e funghi. Ha un effetto che dura nel tempo. E' ideale per muri interni in ambienti umidi o poco aerati, poiché lascia respirare la parete senza degradarsi o sfogliare.

- Per ambienti umidi o poco areati;
- Buona copertura;
- Facile da applicare;
- Per interni.

Sistema Tintometrico

E' possibile colorare PITTURA TRASPIRANTE ANTIMUFFA con il Sistema Tintometrico.

Classificazione (UNI 8681)

B4.C.0.A.2.HD

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilica.

**Classificazione COV
(Direttiva 2004/42/CE)**

Pitture opache per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE di COV per PITTURA TRASPIRANTE ANTIMUFFA (cat. A/a): 30 g/L (2010). PITTURA TRASPIRANTE ANTIMUFFA contiene al massimo 30 g/L di COV.

Ciclo applicativo**PARETI INTERNE MAI DIPINTE**

Asportare con spazzola il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con stucco, operando con rasate successive. Dopo 2-6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulirle accuratamente. A seguire si consiglia di applicare sul supporto SPRAY ANTIMUFFA Lo specialista di Mister Color.

Nella generalità dei casi applicare una mano di FISSATIVO AD ACQUA Lo specialista di Mister Color, dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di PITTURA TRASPIRANTE ANTIMUFFA.

PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE

con pitture a tempera: Se la superficie si presenta non aderente e/o sfarinante rimuovere completamente la pittura a tempera. Ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporizia e stuccare le eventuali imperfezioni con stucco, carteggiare e spolverare, procedendo come sopra indicato. A seguire si consiglia di applicare sul supporto SPRAY ANTIMUFFA Lo specialista di Mister Color. Infine isolare tutta la superficie con FISSATIVO AD ACQUA Lo specialista di Mister Color, dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di PITTURA TRASPIRANTE ANTIMUFFA.

con idropitture lavabili: Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Applicare sul supporto SPRAY ANTIMUFFA Lo specialista di Mister Color. Isolare le parti stuccate con una mano di FISSATIVO AD ACQUA Lo specialista di Mister Color, dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di PITTURA TRASPIRANTE ANTIMUFFA.

Consigli pratici

In caso di supporti molto assorbenti, applicare almeno due mani di fissativo al massimo della diluizione.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

temperatura dell'ambiente : min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente : < 80%;

temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C;

umidità del supporto : < 10 di U.R.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Precauzioni di sicurezza

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Molto opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,710 ÷ 1,760
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	8000 ÷ 12000
Resa teorica per mano m ² \ Lt	ISO 7254	13 ÷ 15
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	40 ÷ 60
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Diffusione del vapore d'acqua W _{DD}	UNI 9396	>150 g/m ² in 24 h Alta
Resistenza alla diffusione d'acqua S _D (spessore film 100 micron secchi)	UNI 9396	0,03 m
Secco al tatto h		1
Secco in profondità h		Max 12
Sovraverniciabilità h		4 ÷ 8
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Bianco, Tinte a sistema Tintometrico
Diluyente		Acqua
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		Max 10%;
Applicazione a pennello % in volume		Max 10%;

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

Servizio Clienti



Lunedì – Venerdì 8:30-17:30

**LO SPECIALISTA**
DI MISTER COLORCromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977www.lospecialistadime.it, E-mail: info@lospecialistadime.it