

**Denominazione****IMPREGNANTE A CERA AD ACQUA****Descrizione**

Impregnante all'acqua protettivo ed idrorepellente per legno formulato con cere selezionate.

**Caratteristiche principali**

IMPREGNANTE A CERA AD ACQUA non forma pellicola, consente al legno di respirare e dona una pregiata finitura naturale effetto velluto. L'ottima elasticità delle resine utilizzate permette al prodotto di seguire nel tempo i naturali assestamenti del legno. Data la sua formulazione inodore è particolarmente indicato per il trattamento degli oggetti in legno della casa.

- Protettivo ed idrorepellente;
- Finitura vellutata;
- Pronto all'uso
- Inodore.

**Classificazione (UNI8681)**

A1.C.0.A.1.FA.

Vernice per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, semilucida, acrilica.

**Classificazione COV  
(Direttiva 2004/42/CE)**

Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo. Valore limite UE di COV per IMPREGNANTE A CERA AD ACQUA all'acqua (cat. A/f): 130 g/L (2010). IMPREGNANTE A CERA AD ACQUA all'acqua contiene al massimo 130 g/L di COV.

**Ciclo applicativo**

**LEGNO NUOVO:** su legno asciutto, stagionato e pulito, applicare una prima mano di IMPREGNANTE A CERA AD ACQUA per impregnare in profondità il legno. Dopo 24 ore carteggiare leggermente per asportare il pelo del legno con carta abrasiva media ( 280-320 ) e applicare una o due mani di IMPREGNANTE A CERA AD ACQUA per finire, a distanza di 4-5 ore l'una dall'altra intervallate da leggera carteggiatura.

**LEGNO GIA' TRATTATO:** rimuovere le eventuali vernici in fase di distacco, lavare con acqua e detersivo, risciacquare e lasciare asciugare. Carteggiare più o meno a fondo a seconda dello stato del legno. Togliere la polvere e passare una o due mani di IMPREGNANTE A CERA AD ACQUA a distanza di 4-5 ore l'una dall'altra, intervallate da leggera carteggiatura.

**Consigli pratici**

Condizioni dell'ambiente e del supporto :

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C;

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto : min. +10°C / max. +35°C.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

**Precauzioni di sicurezza**

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni delle autorità locali.

# IMPREGNANTE A CERA AD ACQUA


Codice scheda MCS174580T

Rev. 01 del 01.07.2015 Pag. 2 di 2

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura gloss		Effetto cera 30 ÷ 60
Massa volumica g/ml	UNI 8910	0,990 ÷ 1,050
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	300 ÷ 500
Resa teorica per mano m <sup>2</sup> \ Lt	ISO 7254	14 ÷ 15 (in funzione dell'assorbimento del legno)
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	20 ÷ 30
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 1154	Almeno 36 mesi
Secco al tatto h		Max 1
Secco in profondità h		4 ÷ 5
Sovraverniciabilità h		4 ÷ 5
Superficie di applicazione		Esterni \ Interni
Pulizia attrezzi		Acqua
Colori		Incolore, tinte di cartella
Legante		Acrilico
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		Pronto all'uso; eventualmente diluire con Max 3 ÷ 5%
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso; eventualmente diluire con Max 3 ÷ 5%

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

## Servizio Clienti



Lunedì – Venerdì 8:30-17:30



**LO SPECIALISTA**  
DI MISTER COLOR

Cromology Italia S.p.a.  
Sede Legale: Via IV Novembre 4  
55016 Porcari (LU) ITALY  
Tel. 199119955 Fax 199119977

[www.lospecialistadimc.it](http://www.lospecialistadimc.it), E-mail: [info@lospecialistadimc.it](mailto:info@lospecialistadimc.it)