

Denominazione**FLATTING PROTETTIVA****Descrizione**

Flattting per legno protettiva e decorativa a base di resine pregiate acriliche e uretaniche. L'ottima elasticità delle resine utilizzate permette al prodotto di seguire nel tempo i naturali assestamenti del legno evitando in tal modo sfogliamenti e la formazione di fenditure.

Caratteristiche principali

Flattting protettiva è un prodotto antigraffio e antiurto che mette in risalto le venature naturali del legno.

- Idrorepellente.
- Finitura vellutata disponibile in versione brillante e satinata.
- Inodore.
- Filtro anti UV.
- Non sfoglia.
- Non screpola.

Classificazione (UNI 8681)

A1. C.0.A.0/1.FA
Vernice per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca/semilucida, acrilica.

**Classificazione COV
(Direttiva 2004/42/CE)**

Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne.
Valore limite UE di COV per FLATTING PROTETTIVA (cat. A/e): 130 g/L (2010). FLATTING PROTETTIVA contiene al massimo 130 g/L di COV.

Ciclo applicativo

LEGNO NUOVO: su legno asciutto, stagionato e pulito, applicare una prima mano di Impregnante all'acqua Lo Specialista di Mister Color per impregnare in profondità il legno. L'utilizzo dell'impregnante, che è disponibile in varie colorazioni, si consiglia in particolare quando si desiderano finiture colorate. Dopo 6-8 ore carteggiare leggermente per asportare il pelo del legno con carta abrasiva media (280-320) e applicare una o due mani di FLATTING PROTETTIVA per finire a distanza di 4-5 ore l'una dall'altra intervallate da leggera carteggiatura. Il numero di mani da applicare dipende dalla pienezza che si vuole ottenere. Su legni porosi possono essere necessarie tre mani.

LEGNO GIÀ TRATTATO: eliminare eventuale vernice male ancorata ed in fase di distacco; lavare con acqua e detersivo, risciacquare e lasciare asciugare. Carteggiare più o meno a fondo a seconda dello stato del legno. Togliere la polvere; se necessario, applicare una prima mano di impregnante all'acqua Lo Specialista di Mister Color; quindi stendere una o due mani di FLATTING PROTETTIVA a distanza di 4-5 ore l'una dall'altra intervallate da leggera carteggiatura.

Consigli pratici

Condizioni dell'ambiente e del supporto:
il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante
Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C
Umidità relativa dell'ambiente: < 75%
Temperatura del supporto : min. +10°C / max. +35°C
Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.


Precauzioni di sicurezza

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.	
Aspetto e finitura gloss	UNI 9389	Satinato 24 ÷ 30	Brillante 80 ÷ 90
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,000 ÷ 1,060	
Viscosità ISO Ø 6	UNI 8356	65 ÷ 75	
Resa teorica per mano m ² \ Lt	ISO 7254	10 ÷ 12 (in funzione dell'assorbimento del legno)	
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	20 ÷ 30	
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile	
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi	
Secco al tatto h		Max 1	
Secco in profondità h		4 ÷ 5	
Sovraverniciabilità h		4 ÷ 5	
Superficie di applicazione		Esterni \ Interni	
Pulizia attrezzi		Acqua	
Colori		Incolore	
Legante		Acrilico	
Diluyente		Acqua	
Applicazione a rullo % in volume		Pronto all'uso. Eventualmente diluire Max 3 ÷ 5%	
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso. Eventualmente diluire Max 3 ÷ 5%	

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

Servizio Clienti



Lunedì – Venerdì 8:30-17:30



**LO SPECIALISTA
DI MISTER COLOR**

Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977

www.lospecialistadime.it E-mail: info@lospecialistadime.it