

Denominazione**FONDO LEGNO OPACO****Descrizione**

Pittura di fondo all'acqua specifica per superfici in legno,

Caratteristiche principali

FONDO LEGNO OPACO è formulata con speciali pigmenti inibitori del tannino ed è caratterizzata da un elevato potere protettivo. Ha un ottimo effetto riempitivo ed è facile da applicare; è ideale come preparativo del supporto per ogni tipo di finitura a smalto.

- Antitannino;
- Ottimo potere riempitivo e protettivo;
- Uniforma le superfici.

Classificazione (UNI 8681)

B2. C.O.A.2.A.FA

Pittura per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, con pigmentazione ad effetto barriera, acrilica.

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)

Primer.

Valore limite UE di COV per FONDO LEGNO OPACO (cat. A/g): 30 g/L (2010) FONDO LEGNO OPACO contiene al massimo 30 g/L di COV.

Ciclo applicativo

SUPERFICI IN LEGNO MAI DIPINTE

- 1) Assicurarsi che il supporto sia asciutto e pulito, e, nel caso in cui sia presente, asportare l'eventuale resina.
- 2) Stuccare le imperfezioni e carteggiare le parti stuccate, spolverare
- 3) Procedere all'applicazione di due mani di FONDO PER LEGNO OPACO, intervallate da leggera carteggiatura, attendendo dalle 5 alle 12 ore tra una mano e l'altra, in funzione delle condizioni ambientali.
- 4) Attendere che il prodotto sia asciutto e carteggiare con carta fine, quindi procedere con l'applicazione della finitura

SUPERFICI IN LEGNO GIÀ DIPINTE

- 1) Pulire accuratamente la superficie con detergente.
- 2) Eliminare tramite carteggiatura eventuale vernice in fase di distacco.
- 3) Stuccare le imperfezioni e carteggiare le parti stuccate, spolverare
- 4) Nelle zone scoperte procedere all'applicazione di due mani di FONDO PER LEGNO OPACO, intervallate da leggera carteggiatura, attendendo dalle 5 alle 12 tra una mano e l'altra, in funzione delle condizioni ambientali.
- 5) Attendere che il prodotto sia asciutto e carteggiare con carta fine, quindi procedere con l'applicazione della finitura.

Consigli pratici

Condizioni dell'ambiente e del supporto :

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.

Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto : min. +10°C / max. +35°C

Mescolare bene prima dell'uso.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso. Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.

Precauzioni di sicurezza

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche**Metodo****Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.**

Aspetto e finitura		Molto opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,300 ÷ 1,350
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	3000 ÷ 5000
Resa teorica per mano m ² \ lt	ISO 7254	13
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	40 ÷ 50
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Secco al tatto h		Max 1
Secco in profondità h		8
Sovraverniciabilità h		Dopo 5
Superficie di applicazione		Esterni \ Interni
Colori		Bianco
Legante		Acrilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		Max 10%
Applicazione a pennello % in volume		Max 10%

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

Servizio Clienti**Lunedì – Venerdì 8:30-17:30****LO SPECIALISTA
DI MISTER COLOR**

Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977

www.lospecialistadimc.it, E-mail: info@lospecialistadimc.it