

Denominazione**ANTIRUGGINE****Descrizione**

Antiruggine acrilica all'acqua ad elevato potere anticorrosivo.

Caratteristiche principali

ANTIRUGGINE è formulata con specifici pigmenti ad effetto barriera contro la ruggine e la corrosione del ferro, per interno ed esterno. Specifica come fondo antiruggine sul ferro, grazie alla sua elevata adesione, può essere utilizzata con ottimi risultati anche su lamiera zincata ed alluminio.

- Facile applicazione
- Essicca rapidamente
- Elevata adesione.

Classificazione (UNI 8681)

B.2.C.0.A.2. FA

Pittura per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.

**Classificazione COV
(Direttiva 2004/42/CE)**

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.

Valore limite UE di COV per ANTIRUGGINE (cat. A/i): 140 g/L (2010)
ANTIRUGGINE contiene al massimo 140 g/L di COV.

Ciclo applicativo**SUPERFICI IN FERRO MAI DIPINTE**

- 1) Per un miglior ancoraggio ed una maggiore durata nel tempo si consiglia di lasciare arrugginire la superficie per favorire il distacco della calamina
- 2) Asportare con spazzola meccanica la ruggine presente sul supporto, quindi spolverare e pulire con detergente.
- 3) Procedere all'applicazione di due mani di ANTIRUGGINE, attendendo dalle 4 alle 12 ore tra una mano e l'altra, in funzione delle condizioni ambientali.
- 4) Attendere che il prodotto sia asciutto, quindi procedere all'applicazione della finitura.

SUPERFICI IN FERRO GIÀ DIPINTE

- 1) Pulire accuratamente la superficie con detergente. Eliminare tramite carteggiatura/spazzolatura eventuale ruggine presente e/o vernice in fase di distacco.
- 2) Nelle zone non ricoperte da precedente verniciatura, procedere all'applicazione di due mani di ANTIRUGGINE, attendendo dalle 4 alle 12 ore tra una mano e l'altra, in funzione delle condizioni ambientali.
- 3) Attendere che il prodotto sia asciutto, cercare di livellare la superficie carteggiando, quindi procedere all'applicazione della finitura.

SUPPORTI DIVERSI DAL FERRO

- 1) Pulire accuratamente la superficie con detergente.
- 2) Procedere come indicato nei cicli sopradescritti, per alluminio e lamiera zincata, prima di applicare ANTIRUGGINE, effettuare un'accurata sgrassatura del supporto.

Consigli pratici

Fare attenzione a ricoprire perfettamente le superfici da pitturare, senza lasciare fessurazioni, piccoli buchi od angoli scoperti. Da questi punti inizierebbe un rapido deterioramento del film e del supporto.

Si consiglia di applicare il prodotto a pennello, preferibilmente nell'applicazione della prima mano.

Per garantire una migliore qualità della finitura è possibile carteggiare leggermente tra una mano e l'altra il prodotto.

Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore e al riparo dal gelo.

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto : min. +10°C / max. +35°C

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Precauzioni di sicurezza

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,100 ÷ 1,200
Viscosità Brookfield	UNI 8356	4000 ÷ 5000
Resa teorica per mano m ² \ Lt	ISO 7254	12 ÷ 13
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Secco al tatto h		Max 1
Secco in profondità h		12
Sovraverniciabilità h		Dopo 4
Superficie di applicazione		Esterni \ Interni
Legante		Acrilico
Colori		Grigio
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		Pronto all'uso Max 5% d'acqua
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso Max 5% d'acqua

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

Servizio Clienti

Lunedì – Venerdì 8:30-17:30



**LO SPECIALISTA
DI MISTER COLOR**

Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977

www.lospecialistadimc.it, E-mail: info@lospecialistadimc.it