

**Denominazione****PITTURA UNIVERSALE****Descrizione**

Pittura murale universale per interni.

**Caratteristiche principali**

- Pronta all'uso;
- Ottima resa;
- Finitura opaca;
- Applicazione diretta su Cartongesso.
- Applicabile in mano unica.

**Classificazione (UNI 8681)**

B4. C.0.A.2.1A  
Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, stiroloacrilica.

**Classificazione COV  
(Direttiva 2004/42/CE)**

Pitture opache per pareti e soffitti interni.  
Valore limite UE di COV per PITTURA UNIVERSALE (cat. A/a): 30 g/L (2010).  
PITTURA UNIVERSALE contiene al massimo 30 g/L di COV.

**Ciclo applicativo**

**PARETI INTERNE MAI DIPINTE**  
(intonaco civile nuovo stagionato, pannelli prefabbricati, gesso nuovo...)  
Asportare con spazzola il pulviscolo e frammenti d'intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le eventuali imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con stucco, operando con rasate successive. Dopo 2-6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulirle accuratamente.  
Su supporti particolarmente assorbenti si consiglia di applicare una mano di Fissativo Acrilico Imax, dopo 6 ore applicare una mano di PITTURA UNIVERSALE.

**PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA**  
Ripulire accuratamente la superficie, asportando le parti di pittura non aderente. Stuccare le eventuali imperfezioni con stucco, carteggiare e spolverare procedendo come sopra indicato. Dopo carteggiatura applicare una mano di PITTURA UNIVERSALE.  
Su muri particolarmente assorbenti o già pitturati a tempera si consiglia di applicare una mano di Fissativo Acrilico Imax prima di procedere all'applicazione di PITTURA UNIVERSALE.

**Consigli pratici**

In caso di stuccature o imperfezioni del supporto potrebbe essere necessario dare due mani di prodotto.  
Il massimo della lavabilità si ottiene dopo almeno 6-7 giorni dall'applicazione.  
Condizioni dell'ambiente e del supporto:  
temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;  
umidità relativa dell'ambiente: < 80%;  
temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;  
umidità del supporto: < 10 di U.R.  
Eliminare la pittura dagli attrezzi subito dopo l'uso, premendoli contro la parte interna della confezione. Successivamente immergerli in una bacinella con una quantità minima d'acqua, ripetendo l'operazione fin quando necessario.

**Precauzioni di sicurezza**

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

**Caratteristiche ed altre informazioni tecniche****Metodo****Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.**

Aspetto e finitura		Molto opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,400 ÷ 1,500
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	3000 ÷ 4000
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	30 ÷ 50
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Secco in profondità h		Max 24
Sovraverniciabilità h		4 ÷ 8
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Bianco
Diluyente		Acqua
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		Pronta all'uso Max 5%
Applicazione a pennello % in volume		Pronta all'uso Max 5%

**PRESTAZIONI SICURE UNI 10795 ed EN 13300****Caratteristiche ed altre informazioni tecniche****Metodo****Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.**

Resa teorica per mano m <sup>2</sup> \ Lt	ISO 7254	14 ÷ 15
Lavabilità	ISO 11998	Classe 3
Permeabilità al vapore acqueo W <sub>DD</sub>	UNI 9396	>150 g/m <sup>2</sup> in 24 h Alta
Resistenza alla diffusione del vapore d'acqua S <sub>D</sub>	UNI 9396	< 0,1 m
Brillantezza gloss	ISO 2813	< 5 Molto Opaco
Presa di Sporco ΔL	UNI 10792	ΔL 22 Alta

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

**Servizio Clienti****Lunedì – Venerdì 8:30-17:30**

**LO SPECIALISTA**  
DI MISTER COLOR

Cromology Italia S.p.a.  
Sede Legale: Via IV Novembre 4  
55016 Porcari (LU) ITALY  
Tel. 199119955 Fax 199119977

[www.lospecialistadimc.it](http://www.lospecialistadimc.it), E-mail: [info@lospecialistadimc.it](mailto:info@lospecialistadimc.it)